



INSTALLATION DE NILVANGE (SLAG LAITIER)

SLAG Crassier du Konacker 32 rue des Vosges
57240 NILVANGE

Tel:03 82 88 21 00 Fax:03 82 34 22 18

FTP 2021-1

Engagement du 01/02/2021 au 31/07/2021

Page 1/1

GRAVE 0/31.5 LAITIER

Pétrographie : Laitier de hauts fourneaux
Elaboration : Concassage et Criblage
Usage : Remblais - Couche de forme - Assise

Contrôleur : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE
28, voie Romaine BP 10626
57146 Wolppy
Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

NF EN 13-285 Grave Non Traitée

Catégorie

GNT2

	0.075	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000	31500	63000	125000	250000	500000	1000000	
V.S.R.+U																											
V.S.R.	90				35	40	47	50			55																100
V.S.L	4.0				5	9	18	22			15																100
V.S.L-U																											

Partie informative

Résultats de production

du 03/02/20 au 14/12/20

	0.075	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000	31500	63000	125000	250000	500000	1000000	
Maximum	7.0	8.0	18	12	16	21	29	39	42	48	51	56	63	66	70	80	85	98	97	100	100	10.4	6.6	0.84			
Moyenne XI	7.2	7.9	9	12	15	19	26	34	38	42	46	55	62	67	70	75	80	85	97	100	100	8.9	6.6	0.84			
Moyenne XI	8.0	6.9	7	10	12	18	28	29	35	38	45	50	57	61	65	75	80	85	95	100	100	8.6	6.73	0.85			
Moyenne XI	4.8	5.2	6	7	9	11	19	24	28	35	39	44	51	55	60	70	76	82	93	98	100	7.3	6.51	0.82			
Minimum	4.8	4.9	5	7	8	10	16	22	26	31	36	42	48	51	56	68	73	80	92	98	100	7.9	6.82	0.82			
Écart-type	0.82	1.02	1.2	1.6	2.3	3.0	3.2	3.6	3.8	3.7	3.8	4.2	4.3	4.6	4.1	3.7	3.8	2.8	1.8	0.6	0.0	1.00	0.180	0.010			
Nombre de résultats	16	15	16	16	15	15	16	16	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	16	16	4					

